

PERFORMANCE:

Material: Resina

Espesor total: 7.5 ± 0.5 micras

Densidad de Penetración: Min 1.2 (Densitómetro Mcbeth)

Velocidad de Impresión: Max 8 pulgadas / seg

Energía de Impresión: Min 12mj/mm²

Densidad de Impresión: Min 1.9 (Densitómetro Mcbeth)

Grado: ANSI sobre 3,5/A

Sustratos Recomendados: Plástico y Poliéster.

Resistencia a la abrasión: Densidad de Imagen: Más del 90% (Papel sin recubierto)

Resistencia a la luz: Densidad de Imagen: Más del 80% (Papel sin recubierto)

Condiciones de uso: 5-35°C / 20-80%RH

Almacenamiento: 0-35°C / 20-80%RH

* Prueba de desgaste: 1.96 x 104 veces: (Papel Kraft)

** Prueba de rayos Ultravioleta: 720 horas de exposición (Equivalente a 1 año de luz solar)

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

